



## ANTICHE TERRE FIORENTINE Le Velature

**Wodorozcieńczalna, akrylowa farba-baza przeznaczona do wykonywania laserunkowych efektów dekoracyjnych (przecierek) na ścianach we wnętrzach obiektów.**

### OPIS:

Le Velature przynależy do rodziny „Le Classiche” i stanowi jeden z wyjątkowych efektów dekoracyjnych systemu Antiche Terre Fiorentine.

Wodorozcieńczalna, akrylowa, półtransparentna farba-baza ATF Le Velature pozwala osiągnąć szeroką gamę wysublimowanych, laserunkowych efektów dekoracyjnych (tzw. przecierek) o zróżnicowanym stopniu nasycenia w zależności od sposobu aplikacji, bogatej kolorystyki oraz użytego narzędzia malarskiego. Ogromną rolę w przypadku ATF Le Velature odgrywa podłoże - jego struktura, a w szczególności odcień.

Farba-baza ATF Le Velature wraz z tonerem Toner Lùmir tworzy odrębny system ATF Lùmir. Produkt stworzony z myślą o wyjątkowo ekskluzywnych, a zarazem eleganckich wnętrzach mieszkalnych.

### ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- **niepowtarzalny efekt dekoracyjny zawsze modnej przecierki**
- **wysoka trwałość koloru w czasie**
- **odporność na zmywanie wodą (po min. 30 dniach od aplikacji)**
- **ekologiczna receptura**
- **łatwość aplikacji**

### INFORMACJE TECHNICZNE:

**spoivo:** dyspersja akrylowa.

**lepkość:** 2000 – 3000 cp w temp. 25°C.

**temperatura przechowywania:** od +5°C do 40°C.

**temperatura podczas prac:** od +5°C do 40°C.

**czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilg. wzgl. powietrza 50%):** 1-2 godz.

**całkowite związanie i osiągnięcie końcowych parametrów technicznych:** min. 3-4 tyg.

**pH:** 7 – 10.

**ciężar 1 l:** 1.03-1.05 kg.

**wydajność:** ok. 30-65 ml/m<sup>2</sup> przy jednokrotnej warstwie. Parametr zależny od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji i użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

**rozcieńczenie:** produkt gotowy do użycia.

**kolor:** baza barwiona tonerami Toner ATF Classic o numerach 00-51, co w zależności od proporcji mieszania daje szeroką paletę 204 odcieni.

**rozcieńczalnik:** czysta woda.

### ZASTOSOWANIE

**Zakres użycia:** tradycyjne wyprawy wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

## **Przygotowanie podłoża:**

### **• powierzchnie niemalowane:**

Powierzchnie nowych wypraw cementowo-wapiennych, cementowych i podłoży betonowych malować po 4 tygodniach sezonowania. Wyprawy wapienne sezonować przez ok. 6 miesięcy. Zalecany przedział czasowy w przypadku nowo wzniesionych budynków to okres po upływie pierwszego sezonu grzewczego umożliwiający odparowanie wilgoci konstrukcyjnej. Należy usunąć brud, tłuste plamy, luźne fragmenty podłoża oraz wykwity solne. Szkliste powierzchnie zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnie użytej. Występujące na powierzchni mikroorganizmy należy usunąć specjalnym preparatem. Podłoże zagruntować dwiema warstwami podkładu niebarwionego (białego) *FONDO ATF CLASSIC*. Pierwszą warstwę należy rozcieńczyć wodą w ilości 25-30%, drugą warstwę w ilości 20-25%.

### **• powierzchnie malowane (istniejące powłoki malarskie):**

Usunąć brud, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie, luźne fragmenty podłoża i wykwity solne. Szkliste powierzchnie zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnie użytej. Występujące na powierzchni mikroorganizmy należy usunąć specjalnym preparatem. Następnie należy postępować zgodnie z metodą przedstawioną w przypadku „powierzchni niemalowanych”.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. W przypadku powłok wapiennych i klejowych należy je bezwzględnie usunąć.

## **APLIKACJA**

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania.

Farbę-bazę *ATF LE VELATURE* dokładnie zmieszać szpatułą lub mieszadłem (wolnoobrotowym) z wybranym tonerem *TONER ATF CLASSIC* (o numerach 00-51) w ilości zależnej od żądanej intensywności barwy (od ¼ do 2 tonerów na opak. 2,5 l).

Jeżeli wykorzystywane są pigmenty metaliczne w proszku *TONER ATF CLASSIC* o numerach 19 (złoty) lub 20 (srebrny), zaleca się rozcieńczenie zabarwionej w ten sposób farby-bazy

*ATF Le Velature* wodą w proporcji 1-2 szklanek (ok. 200-400 ml) na 2,5 l opakowanie.

Produkt aplikować na podłoże o powierzchni 1-2 m<sup>2</sup> pędzlem *PANNELLO CANDIS ATF*, gąbką, miękką szmatką lub specjalną rękawicą do efektów dekoracyjnych.

Granice opracowywanego fragmentu powinny być nieregularne. Unikać schematycznej aplikacji.

Nie nanosić na powłoki farb wapiennych i klejowych.

Efekt estetyczny może być oceniany po wyschnięciu naniesionego produktu. Bezpośrednio po aplikacji dekoracji na ścianę, niektóre partie mogą wykazywać mleczny odcień, który zanika wraz z postępującym procesem schnięcia spoiwa.

### **Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:**


Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%.

### **Czas schnięcia:**

W temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie maks. 1-2 godziny. Całkowite związanie powłoki malarskiej oraz uzyskanie odporności na zmywanie w wyżej wymienionych warunkach osiągnięte jest po 3-4 tygodniach.

### **Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.



**Uwaga:**

Powłoka osiąga odporność na zmywanie po min. 30 dniach od aplikacji.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 1,25 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

**PRZECHOWYWANIE:**

Chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od + 5°C do + 40°C.

Produkt przechowywać zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

**OCHRONA ŚRODOWISKA:**

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

**ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:**

Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. W czasie malowania nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

**Opakowania:** 1,25l ; 2,5 l

**LZO:**

Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

---

*B.M. Polska Sp. z o. o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*B.M Polska Sp. z o. o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*